

ПУ лак для паркета и мебели с
высокой нагрузкой/ PU T.COAT-
FOR PARQUET FLOORING



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

29-6-2011 страница 1 / 2

ПУ лак для паркета и мебели с высокой нагрузкой двухкомпонентный полиуретановый лак для отделки деревянных полов и других поверхностей, где требуется высокая стойкость к механическим и прочим воздействиям, таких как барные стойки, столешницы и пр. Обладает хорошей заполняющей способностью, отличной растекаемостью и твердостью на истирание.

ПУ лак для паркета и мебели с высокой нагрузкой подходит для всех типов древесины. Может использоваться в качестве поверхностного и грунтовочного лака.

ПУ лак для паркета и мебели с высокой нагрузкой наносится распылением

- перед нанесением лака поверхность должна быть ошлифована и очищена от пыли
- лак наносится максимум в три слоя по 110-140 г/м² каждого слоя
- время сушки между слоями 2 часа без шлифовки и 12 часов со шлифовкой
- хранить лак можно при температуре 10-30 °С в плотно закрытой таре 12 месяцев со дня производства.

Технические данные:

Артикул	Цвет	Тип	Вязкость при поставке с. DIN 4 при 20оС	Сухой остаток, %	Плотность, кг/л 20°С	Степень глянца	Огнеопасность
2115715 2115735	Бесцветный	Полиуретановый двухкомпонентный лак	28-42	35-41 весовых%	0.99±1%	см. информацию ниже	огнеопасный

Нанесение:

Артикул	Отвердитель	Разбавитель	Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20°С	Время жизни смеси
2115715 2115735	100 % весовых /объемных части отвердителя 31510	10% разбавителя для ПУ	14-16 сек	4 часа при 20°С

Сушка:

Температура	20-25°С	50°С - 60°С	80°С
Сухой от пыли при нанесении	30 мин.		
Сухой для прикосновения при нанесении	60 мин		
Сухой для штабелирования при нанесении	24 часа		

ПУ лак для паркета и мебели с
высокой нагрузкой/ PU T.COAT-
FOR PARQUET FLOORING

29-6-2011 страница 2 / 2



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

Степень глянца

При добавлении 100% отвердителя 31510 нанесении 120 гр/кв.м. на ПЭ силер:

2115715 45±5

2115735 60±5

Альтернативные отвердители

31586 менее желтеющий