





Технический паспорт № W4008-RU

TRANSPARENT POLYURETHANE TOPCOATS

PARQUIVE FONDO-FINITURA



1000 г +
500 г +
200-500 г




14-16" FC4 распыление
20-25" FC4 налив
при 20°C



Ø 1,6 – 1,8 мм
Количество слоев: 2
Давление: 3/4 bar



Подходит для
Покрытия способом
налива



Воздушная сушка при 0°C
Монтажная прочность: 90
мин.
Полная сушка: 7 дней

Жизнеспособность при
20°C
> 2 ч.

Сушка в камере в
температурном
интервале от 20 до 50°C

ОПИСАНИЕ

Матовое прозрачное полиуретановое базовое-верхнее покрытие для паркетных полов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Может применяться как в качестве базового, так и верхнего покрытия. Подходит для окраски паркетных полов.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Хорошая эластичность
- Хорошая сушка
- Хорошая твердость
- Хорошая текучесть

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Нанесение на хорошо подготовленную и отшлифованную поверхность деревянных полов.

НАНЕСЕНИЕ

- Распылением, воздушным, воздушно-безвоздушным.
- Нанесение способом налива

Соотношение при смешивании:

I9521 PARQUIVE FONDO-FINITURA
I1433 FP022 CATALIZZATORE (стандартный отвердитель)
I4262 DILUENTE 277 (средне-медленный разбавитель) или
I0391 DILUENTE 214 (стандартный разбавитель) или
I0380 DILUENTE OPAL AYD (быстрый разбавитель)

по весу и по объему

1000 частей
500 частей
200-500 частей

Жизнеспособность при 20°C: более 2 ч. при 20-25°C

Вязкость готового к нанесению материала 20°C: 14-16" FC4 при распылении
20-25" FC4 при нанесении способом налива

Ø дюзы: 1,6 – 1,8 мм

Давление распыла: 3,0-4,0 bar

Количество слоев: 2

Расход материала: 120-160 г/м²

Теоретическая укрывистость: 5 м²/л

Л.О.В. – информация в паспорте безопасности

ВРЕМЯ СУШКИ

Воздушная сушка при 20°C и относительной влажности < 65%:

Сушка "от пыли": 45 мин.
Монтажная прочность: 90 мин.
Штабелирование: 12 ч.
Полная сушка: 7 дней

Сушка в окрасочной камере:

Возможна сушка в окрасочной камере при температуре от 20°C до 50°C

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС ПОКРАСКИ

Деревянные поверхности различных типов

Поверхность отшлифовать абразивами P100-P150-P180

Обработать поверхность морилкой

Нанести PARQUIVE FONDO-FINITURA

Поверхность с нанесенным базовым покрытием отшлифовать абразивами P320-P400

Нанести PARQUIVE FONDO-FINITURA

Технический паспорт W4008-RU

Обновлен 07/2015

Вся информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена произведенными тестами и основана на имеющихся у компании Lechler научных и технических знаниях на момент издания. Так как условия применения не контролируются заводом-производителем, информация, содержащаяся здесь, не является прямой, подразумеваемой или иной гарантией, поэтому окончательный выбор необходимой информации или материалов для предполагаемого применения, а также выбор способа их применения являются исключительной ответственностью пользователя. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.